

商品比較評価試験

試験項目	試験方法	MOKUTO	含浸ウレタン 塗料	含浸オイル フィニッシュ					
剥離強度	JIS K 5600 クロスカット試験	○	○	○					
耐磨耗性	スチールウール (#0000)	○	×	△					
落球衝撃	JIS K 5600準拠 デュポン式試験機	○	○	○					
耐薬品性	吸収媒体法	エタノール	○	×	△				
		IPA	○	×	△				
		アセトン	○	×	×				
		トルエン	○	×～△	×				
		キシレン	○	×～△	×				
		ラッカー シンナー	○	×	×				
防汚性	スポット試験	油性ペン (黒)	中性洗剤 ×	溶剤 ○	中性洗剤 ×	溶剤 ▲	中性洗剤 ×	溶剤 ×～▲	
		クレヨン (黒)	○	○	△～○	▲	×	×	×～▲
		シャチハタ インク	○	○	×～▲	▲	×	×	×～▲
		しょうゆ	○	○	○	▲	▲	▲	▲
		イソジン	△	○	○	▲	▲	▲	▲
寒熱サイクル	JAS 寒熱サイクル A試験準拠	ウォール ナット	○	×	○				
		オーク	△	△	×				
		チーク	○	○	○				
耐紫外線	アイスーパー UV試験機	△	△	△					
透水性	JIS A 5422準拠	○	○	○					
外観	目視／触感	◎	△	○					

※「◎○△▲×」順の評価結果となります。
 ※記載値は測定値(理論値)であり、保証値ではありません。